

GR 32 Roulé Revêtu Kraft

Best seller - le produit à avoir en stock !



MURS PAR
L'INTÉRIEUR

Caractéristiques



- Certificat ACERMI 02/018/100
- DOP 0001-13

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,032	W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15,0	kPa.s/m ²
Tolérance d'épaisseur	d	T3	



Panneau à dérouler en laine de verre semi-rigide revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face

Solutions

- Optima Murs
- Optima Murs avec membrane
- Optimax Habito®

Avantages

- Produit "Les Engagés" (à partir de 140 mm) : permet une réduction significative d'émission de CO2
- Panneau auto-porteur pour hauteur d'étage standard
- Rigidité et excellente tenue mécanique
- Pose rapide
- Découpe limitée

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/pal	m ² /rlx	m ² /pal	Disponibilité
85478	160	5	1,2	2,7	24	3,24	77,76	A

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m ² K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/pal	m ² /rlx	m ² /pal	Disponibilité
85477	140	4,35	1,2	2,7	24	3,24	77,76	A
83311	120	3,75	1,2	2,7	30	3,24	97,2	A
83304	100	3,15	1,2	2,7	30	3,24	97,2	A
94047	85	2,65	1,2	5,4	12	6,48	77,76	A
73513	75	2,35	1,2	8,1	12	9,72	116,64	A
94035	60	1,85	1,2	8,1	12	9,72	116,64	B

Performance

- Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
- Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X**

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.